

非シリコーン剥離フィルム

HP-SA2

特長

シリコーン変性樹脂を使用した剥離処理フィルムです。
一般の非シリコーン系処理に比べ、軽剥離の特性を持っています。

構成



物性データ

項目	単位	代表値
剥離力【31B法】	mN/25mm	1000
接触角	degree	100

剥離力測定方法

テープ : 日東No.31B
速度 : 0.3 m/min
角度 : 180°
条件 : 常温で20時間放置後の剥離力（セパ剥離）

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

※上記の数値は、75μm品で測定しております。



株式会社フジコー



0877-28-6111



0877-28-6114

〒763-0092 香川県丸亀市川西町南甲 284番地 2



IP-RL-006

www.fujiko.jp