

非シリコーン剥離フィルム

HP-TY3R

特長

耐溶剤性に優れたシリコーン未使用の剥離処理フィルムです。
シリコーン系剥離処理に比べ重剥離の特性を持ち、濡れ性および耐熱性にも優れたグレードです。

構成



物性データ

項目	単位	代表値
剥離力【31B法】	mN/25mm	4000
接触角	degree	90

剥離力測定方法

テープ : 日東No.31B
速度 : 0.3 m/min
角度 : 180°
条件 : 常温で20時間放置後の剥離力（セパ剥離）

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

※上記の数値は、75μm品で測定しております。



株式会社フジコー



0877-28-6111



0877-28-6114

〒763-0092 香川県丸亀市川西町南甲 284番地 2



IP-RL-012

www.fujikoh.jp